

# HOJA DE DATOS DEL



*¡ Lubrica tus  
conocimientos  
con los expertos!*

## SL-WR WHITE

### #1

### GRASA BLANCA A PRUEBA DE AGUA

## DESCRIPCION DEL PRODUCTO

SL-WR White #1 es una grasa sintética sobresaliente para todas las fases de lubricación incluyendo (pero no limitada a) la presencia del agua, vapor, la mayoría de ácidos, o sales. Hay muy poco o ningún lavado, descomposición, o emulsificación cuando está sujeta a temperaturas bajo 205°C (400°F). SL-WR Blanca mostró una superior cohesividad y tenacidad después de haber sido “trabajada” por 72 horas. En pruebas a bajas temperaturas -17.8°C (0°F), mostró una película superior y una excelente bombeabilidad.

SL-WR White #1 esta formulada con materiales aceptados para uso en equipos de manejo y proceso de alimentos. SL-WR White #1 no se afecta por la mayoría de los alimentos. Resiste cerveza, alcohol, bebidas, sal, almidones, jaleas, azúcar y harina.

Hasta los productos químicos de limpieza usados en las plantas de alimentos tienen poco efecto sobre sus propiedades lubricantes. Está recomendada para todas las superficies deslizantes, ejes, rodamientos y todo tipo de equipo mecánico, especialmente aquellos sujetos a condiciones de agua y/o alta temperatura. Debido a lo anterior y a su color blanco, SL-WR White #1 esta altamente recomendada para plantas de alimentos, lecherías, empacadoras de carne, panaderías, plantas farmacéuticas, hospitales, plantas textiles, etc.

Esta también disponible en grados NLGI 00y 0.



## CARACTERÍSTICAS TÍPICAS

Grado NLGI	1	ASTM D-1092
Penetración Trabajada	310-340	ASTM D- 217
Punto de Goteo	Ninguno	ASTM D-2265
Estabilidad a la Oxidación Caída de psi @ 100 horas	-1	ASTM D- 942
Preventivo de Oxidación No Mancha	1a	ASTM D-1743
Lavado con Agua	.5	ASTM D-1264
Presión Extrema Carga Timken OK, Kg (Lb)	34+ (75)	ASTM D-2509
Desgaste de las Cuatro Bolas	.6 mm	ASTM D-2266
Sólidos	Óxido de Zinc	
Clasificación NSF	H-1	Reg #133569
Apariencia	Blanca Opaca	

**PIN #**

**03107**

## PARA ORDENAR o POR INFORMACIÓN ADICIONAL

### Quality without Question!

**Sentinel Lubricants Corp.**

PO Box 69-2940 Miami, FL 33269-1240

15755 NW 15th Ave Miami, FL 33169-5603

Tel: (305)625-6400 (800)842-6400 Fax: (305)625-6565

[www.sentinel.synthetic.com](http://www.sentinel.synthetic.com)

