

HOJA TECNICA DEL



*¡ Lubrica tus
conocimientos
con los expertos!*

SERIE DE ACEITES

PARA HUSILLOS

DESCRIPCION DEL PRODUCTO

Los aceites para husillos no-newtonianos de Sentinel han sido científicamente mezclados con aditivos EP y contra herrumbre y oxidación para reducir la fricción y el desgaste, y a la vez reduciendo el amperaje así como el calor por fricción. Estos fluidos no-manchan, no son corrosivos no tiene casi olor y específicamente desarrollados para la industrias del tejido como un aceite libre de pelusas.

Los aceites para husillos especiales de Sentinel van a penetrar en el rodamiento y los engranajes del husillo, penetraran y lubricaran pines en las cadenas y no se desprenderán o se absorberán tan rápido como los aceites convencionales. Estos fluidos van a extender los intervalos de lubricación y proveerán una mejor lubricación durante los ciclos normales. Como lubricante, las moléculas de largas cadenas van a reducir el desgaste y aumentar la vida de las herramientas hasta un 50% al envolverse alrededor de los rodamientos y los embriagues de los husillos para proveer una película de lubricación de frontera.

VENTAJAS DEL PRODUCTO

Ciclo Extendido de Lubricación

No forman Espuma

No Manchan

Reducen los Costos de Mantenimiento

Mejoran la Eficiencia

Mejoran la Seguridad
Mejor Estabilidad a la Oxidación
Operan a más baja Temperatura

PARA ORDENAR o POR INFORMACIÓN ADICIONAL

Sentinel Lubricants Corp.

P.O. Box 69-4240 Miami, FL 33269-1240
15755 NW 15th Ave Miami, FL 33169-5603
Tel: (305)625-6400 (800)842-6400 Fax: (305)625-6565
www.sentinel.synthetic.com



HOJA TÉCNICA DEL PRODUCTO



*¡ Lubrica tus
conocimientos
con los expertos!*

SERIE DE ACEITES PARA HUSILLOS

CARACTERISTICAS TIPICAS

	<u>L</u>	<u>LM</u>	<u>M</u>	<u>M-M</u>	<u>H</u>	<u>MÉTODO ASTM</u>
Grado ISO de Viscosidad	2	10	22	32	46	D- 2422
Viscosidad cSt @ 100°C	1.5	2.1	3.9	5.7	7.7	D- 445
@ 40°C	5.5	7.19	17	31	46	D- 445
Punto de Fluidez °C (°F)	-73(-100)	-63(-80)	-51(-60)	-48(-55)	-43(-45)	D- 97
Punto de Encendido °C (°F)	155(311)	160(320)	169(336)	180(356)	190(374)	D- 92
Secuencia de Espuma I, II, III	-----Pasa-----					D- 892
Demulsibilidad, 54°C (130°F)	-----40/40/0(30)-----					D- 1401
Corrosión al Cobre 121°C(250°F), 3 hrs	-----1a-----					D- 130
Prueba de Herrumbre	-----Pasa-----					D-665A&B
Carbón Conradson	-----0.01-----					D- 189
Apariencia	-----Amarillo-----					D- 1500
PIN#	11500	11503	11505	11507	11510	

PARA ORDENAR o POR INFORMACION ADICIONAL

Sentinel Lubricants Corp.
P.O. Box 69-4240 Miami, FL 33269-1240
15755 NW 15th Ave Miami, FL 33169-5603
Tel: (305)625-6400 (800)842-6400 Fax: (305)625-6565
www.sentinel.synthetic.com

