

HOJA TECNICA DEL PRODUCTO



SENTIGRAPH OVC 7

LUBRICANTE PARA CADENAS DE HORNOS DE PANADERIAS

DESCRIPCION DEL PRODUCTO

Sentigraph OVC 7 de Sentinel es una suspensión estable de partículas de grafito superfinas en un hidrocarburo inodoro alifático. Este material penetra y seca rápidamente para formar una película seca y tenaz de grafito que es lubricante y protectora. Sentigraph OVC 7 resiste la abrasión y reduce la fricción y el desgaste mientras que provee una operación libre de trabones y problemas en una amplia variedad de aplicaciones. Tiene un excepcional rendimiento en hornos de panaderías y en la operación de cadenas de transportadores debido a la baja formación de residuo que deja el componente líquido.

Ventajas específicas ofrecidas por Sentigraph OVC 7 incluyen:

- Bajo Olor
- Excelente penetración
- Reduce el contacto metal-con-metal
- Alta lubricidad
- Fácil aplicación
- Seca rápidamente

- Efectivo a altas temperaturas
- Extremadamente bajo residuo
- Mínimo pre tratamiento
- No hay que empacarlo
- No-congelable
- Prevención de agarrotamiento, desgaste, etc
- Película altamente adherible
- Reduce el desgaste y la abrasión
- Aumenta la vida de los rodamientos
- Económico y de larga duración

APLICACIONES TÍPICAS:

- Cadenas de panaderías
- Rodamientos de ruedas industriales
- Cadenas de transportadores
- Lubricación de rodamientos en zonas calientes
- Lubricante penetrante
- Guías de metal y otros mecanismos mecánicos

APLICACION

Necesita agitarse antes de usarse. La temperatura del horno debe estar debajo de 250°F (121°C) antes de aplicar. Quemadores de gas, luces piloto y todo tipo de llama abierta deberá de apagarse. El horno debe ser ventilado durante su lubricación abriendo las puertas del mismo, corriendo los extractores y abriendo los reguladores de vapor para ayudar a remover los vapores. No cerrar las puertas del horno después de su lubricación hasta que el horno ha sido recalentado a su temperatura.

Sentigraph OVC 7 puede ser fácilmente aplicado por rociado, brocha o baño; derrames son fácilmente recogidos con una solución de detergente. La capa de lubricación por aire seca en aproximadamente cinco minutos dependiendo de la temperatura y la humedad.

PARA ORDENAR O POR INFORMACION ADICIONAL

QUALITY WITHOUT QUESTIONS!

SENTINEL LUBRICANTS CORP.
P.O. BOX 69-4240 MIAMI, FLORIDA 33269-1240
15755 NW 15TH AVENUE MIAMI, FLORIDA 33169-5603
PH. (305) 625-6400 (800)842-6400 FAX (305) 625-6565

WWW.SENTINELSYNTHETIC.COM

HOJA TECNICA DEL PRODUCTO



SENTIGRAPH OVC 7

LUBRICANTE PARA CADENAS DE HORNOS DE PANADERIAS

DILUCION

Sentigraph OVC 7 viene listo para usarse y debe ser aplicado directamente. Si se requiere diluir aun mas, añadir un solvente mineral mientras se agita completamente.

METODO DE USO

Preparación de la Superficie:

La superficie deberá estar limpia y seca. Cualquier sucio suelto, aceite o grasa deberá cepillarse para tener un rendimiento optimo. Si no es posible limpiar, se recomienda aplicar libremente varias veces.

CARACTERISTICAS TIPICAS

Punto de Ignición °F (°C)	146°F (63°C)
Contenido de Sólidos	10%
Densidad	7 lb/gal (0.840 kg/l)
VOC	6 lb/gal (720 g/l)
Sólido Lubricante	Micro Grafito Procesado
Transportador	Hidrocarburo Alifático Inodoro
Color	Fluido Negro Liviano
PIN #	08220

PARA ORDENAR O POR INFORMACION ADICIONAL

QUALITY WITHOUT QUESTIONS!

SENTINEL LUBRICANTS CORP.
P.O. BOX 69-4240 MIAMI, FLORIDA 33269-1240
15755 NW 15TH AVENUE MIAMI, FLORIDA 33169-5603
PH.(305) 625-6400 (800)842-6400 FAX(305) 625-6565
WWW.SENTINELSYNTHETIC.COM

