

PARA ORDENAR o POR INFORMACIÓN ADICIONAL

Sentinel Lubricants Corp.

P.O. Box 69-4240 Miami, FL 33269-1240

15755 NW 15th Ave Miami, FL 33169-5603

Tel: (305)625-6400 (800)842-6400 Fax: (305)625-6565

www.sentinel.synthetic.com



HOJA TÉCNICA DEL PRODUCTO



*¡ Lubrica tus
conocimientos
con los expertos!*

**SCO-10S SCO-10W20S SCO-20S
SCO-30S SCO-40S**

**SERIE DE ACEITES SINTÉTICOS PARA
COMPRESORES DE AIRE & BOMBAS DE VACÍO**

CARACTERISTICAS TIPICAS

	<u>SCO-10S</u>	<u>SCO-20S</u>	<u>SCO-30S</u>	<u>SCO-40S</u>	<u>SCO-10/20S</u>	<u>METODO ASTM</u>
Grado ISO de Viscosidad	32	46	68	100		D-2422
Numero SAE de Viscosidad	10	20	20	30		SAE J-300
Viscosidad cSt @ 100°C	5.4	8.6	10.6	14	10.6	D-445
@ 40°C	30.4	42.3	67.2	95	58	D-445
Índice de Viscosidad	132	177	155	151	175	D-2270
Punto de Fluidez °C (°F)	-57(-70)	-54(-65)	-40(-40)	-37(-35)	-48(-50)	D-97
Punto de Encendido °C (°F)	264(505)	266(510)	243(470)	260(500)	266(510)	D-92
Punto de Llama °C (°F)	280(535)	288(550)	292(555)	288(550)	290(554)	D-92
Secuencia de Espuma I, II, III	----- Nada -----					D-892
Demulsibilidad 54.4°C (130°F)	----- 40/40/0(15) -----					D-1401
Desgaste de 4 Bolas, mm 40kg, 1200 rpm, 75°C (1hr)	----- .5 -----					D-2266
Corrosión al Cobre 121°C(250°F), 3 horas	----- 1a -----					D-130
Prueba de Herrumbre	----- Pasa -----					D-665AB
Residuo de Carbón Conradson %	----- .08 -----					D-189
Temperatura de Auto ignición °C (°F)	----- 410(765) -----					D-2155
Prueba de Oxidación, horas	----- 16000+ -----					D-943
Grado USDA	----- H-2 -----					

PIN# 14120 14130 14140 14150 14190

PARA ORDENAR o POR INFORMACION ADICIONAL

Sentinel Lubricants Corp.

P.O. Box 69-4240 Miami, FL 33269-1240

15755 NW 15th Ave Miami, FL 33169-5603

Tel: (305)625-6400 (800)842-6400 Fax: (305)625-6565

www.sentinel.synthetic.com

